

# Y08Pb

化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 1 个地区的 1 个标准牌号。

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| 其他标准名称<br>1 覆盖 1 个地区 | 性能数据<br>6 已收录 |
|----------------------|---------------|

## 化学成分


质量分数 (%)

这种合金的真实构成



● 铁——余量，任何标准都不会列出它 — 98.2 %   ● Mn — 0.9 %   ● S — 0.3 %   ● Pb — 0.3 %   ● 微量元素与杂质 · 0.3%

对数刻度，0.01 % 至 100 %——此处的每个数值都可逐个数量级直接比较。



此刻度为对数刻度，而非该元素在合金中的原始占比——这是在同一张图中诚实呈现0.01%与100%的唯一方式，也意味着此处任意数值都可以直接比较。

## 预测相变温度

记录的成分不足以预测该牌号的相变温度——缺少：Ni, Cr, Mo。

## 力学性能

2 种状态、11 项数值

| 状态 · 尺寸 | RM<br>N/mm <sup>2</sup> | A<br>% | HB      |
|---------|-------------------------|--------|---------|
| 8 – 20  | 480–810                 | ≥ 7    | 140–217 |
| 20 – 30 | 460–710                 | ≥ 7    | 140–217 |

| 状态 · 尺寸 | RM<br>N/mm <sup>2</sup> | A<br>% | HB      |
|---------|-------------------------|--------|---------|
| ≥ 30    | 360–710                 | ≥ 7    | 140–217 |

| 状态 · 尺寸 | RM<br>N/mm <sup>2</sup> | HB    |
|---------|-------------------------|-------|
| ≤ 20    | 360–570                 | ≤ 169 |

各标准中的名称

1 个牌号 · 其中 1 个已证实相同

|               |    |
|---------------|----|
| 中国            | 1  |
| Y08Pb 该牌号专有名称 | gb |

**使用说明。** 本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

关于 Y08Pb 的询价

发起询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

|        |        |     |            |
|--------|--------|-----|------------|
| 在线数据表  | 牌号检索   | 材料号 | 发布         |
| 查看材料页面 | 检索全部牌号 | —   | 2026年8月20日 |