

09X15H801

亦列为 09KH15N8YU

化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 1 个地区的 5 个标准牌号。

其他标准名称 5 覆盖 1 个地区	性能数据 8 已收录
----------------------	---------------

化学成分


质量分数 (%)

这种合金的真实构成



● 铁——余量，任何标准都不会列出它 — 74.1 % ● Cr — 15 % ● Ni — 8.2 % ● Al — 1 % ● 痕量元素与杂质 · 1.8%

对数刻度，0.01 % 至 100 %——此处的每个数值都可逐个数量级直接比较。



此刻度为对数刻度，而非该元素在合金中的原始占比——这是在同一张图中诚实呈现0.01%与100%的唯一方式，也意味着此处任意数值都可以直接比较。

预测相变温度

记录的成分不足以预测该牌号的相变温度——缺少：Mo。

力学性能

3 种状态、8 项数值

状态 · 尺寸	RM N/mm ²	A5 %
Sheet thin cold-worked , GOST 4986-79	1270	2-4
Sheet thin, GOST 4986-79	980	3-6
状态 · 尺寸	RM N/mm ²	A5 %
Sheet thin, GOST 4986-79	1130	8-15
状态 · 尺寸	RM N/mm ²	A5 %
Sheet thin, GOST 5582-75	1080	20

各标准中的名称

5 个牌号 · 其中 1 个已证实相同

俄罗斯 / 独联体	5
09KH15N8YU 该牌号专有名称	gost
09X15H8Ю	gost
09X15H8Ю1	gost
X15H9Ю	gost
ЭИ904	gost

使用说明。本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

关于 09X15H8Ю1 的询价

发起询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

在线数据表	牌号检索	材料号	发布
查看材料页面	检索全部牌号	—	2026年8月20日