

12G2FD-1

亦列为 12G2B-1

化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 1 个地区的 7 个标准牌号。

其他标准名称 7 覆盖 1 个地区	性能数据 10 已收录
----------------------	----------------


化学成分

质量分数 (%)



● 铁——余量，任何标准都不会列出它 — 93.9 % ● Cr — 2.2 % ● Ni — 1.4 % ● Mo — 0.9 % ● 痕量元素与杂质 · 1.7%

对数刻度，0.01 % 至 100 %——此处的每个数值都可逐个数量级直接比较。



此刻度为对数刻度，而非该元素在合金中的原始占比——这是在同一张图中诚实呈现0.01%与100%的唯一方式，也意味着此处任意数值都可以直接比较。

预测相变温度

该牌号的成分超出已发表模型的验证范围（低合金成分区间），因此此处不给出相变温度预测。

力学性能

3 种状态、10 项数值

状态 · 尺寸		RM N/mm ²	A5 %	
Sheet trick, GOST 11269-76		490–740	15	
Sheet thin, GOST 11268-76		490–740	15	
状态 · 尺寸		RM N/mm ²	A5 %	KCU kJ/m ²
Sheet trick, GOST 11269-76		980	11	590
Sheet thin, GOST 11268-76		980	11	–
状态 · 尺寸				HB
(normalize) , Sheet trick GOST 11269-76				156–217

各标准中的名称

7 个牌号 · 其中 1 个已证实相同

俄罗斯 / 独联体	7
12G2B-1	gost
12G2F-1	gost
12G2FD-1	gost
12G2S-1	gost
12G2SD-1	gost
12Kh2NM1FA 该牌号专有名称	gost
12X2HM1ΦA	gost

使用说明。 本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

关于 12G2FD-1 的询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

发起询价

在线数据表	牌号检索	材料号	发布
查看材料页面	检索全部牌号	—	2026年8月20日