

# 3405

化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 1 个地区的 1 个标准牌号。

|            |       |
|------------|-------|
| 其他标准名称     | 性能数据  |
| 1 覆盖 1 个地区 | 1 已收录 |

## 化学成分

质量分数 (%)

对数刻度，0.01 % 至 100 %——此处的每个数值都可逐个数量级直接比较。



此刻度为对数刻度，而非该元素在合金中的原始占比——这是在同一张图中诚实呈现0.01%与100%的唯一方式，也意味着此处任意数值都可以直接比较。

## 预测相变温度

记录的成分不足以预测该牌号的相变温度——缺少：C, Mn, Ni, Cr, Mo。

## 物理性能

0 项数值

| 状态 · 尺寸 | RHO<br>g/cm <sup>3</sup> | RHO_EL<br>nΩ · m |
|---------|--------------------------|------------------|
| 20      | 7.65                     | 500              |

## 各标准中的名称

1 个牌号 · 其中 1 个已证实相同

|              |      |
|--------------|------|
| 俄罗斯 / 独联体    | 1    |
| 3405 该牌号专有名称 | gost |

**使用说明。** 本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

### 关于 3405 的询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

发起询价

|        |        |     |            |
|--------|--------|-----|------------|
| 在线数据表  | 牌号检索   | 材料号 | 发布         |
| 查看材料页面 | 检索全部牌号 | —   | 2026年8月20日 |