

# 36G2SR

亦列为 36G2S

化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 1 个地区的 3 个标准牌号。

|            |       |
|------------|-------|
| 其他标准名称     | 性能数据  |
| 3 覆盖 1 个地区 | 7 已收录 |

## 化学成分


质量分数 (%)

这种合金的真实构成



● 铁——余量，任何标准都不会列出它 — 96.7 % ● Mn — 1.7 % ● Si — 0.6 % ● Ni — 0.4 % ● 痕量元素与杂质 · 0.7%

对数刻度，0.01 % 至 100 %——此处的每个数值都可逐个数量级直接比较。



此刻度为对数刻度，而非该元素在合金中的原始占比——这是在同一张图中诚实呈现0.01%与100%的唯一方式，也意味着此处任意数值都可以直接比较。

## 预测相变温度

记录的成分不足以预测该牌号的相变温度——缺少：Mo。

## 力学性能

1 种状态、4 项数值

| 状态 · 尺寸             | RM<br>N/mm <sup>2</sup> | RE<br>N/mm <sup>2</sup> | A5<br>% | HB |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|---------|----|
| Pipe, GOST 51245-99 | 686-862                 | 490-755                 | 11-12   | -  |

| 状态 · 尺寸            | RM<br>N/mm <sup>2</sup> | RE<br>N/mm <sup>2</sup> | A5<br>% | HB  |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|---------|-----|
| Pipe GOST 51245-99 | —                       | —                       | —       | 197 |

各标准中的名称

3 个牌号 · 其中 1 个已证实相同

|                            |      |
|----------------------------|------|
| 俄罗斯 / 独联体                  | 3    |
| 36G2S <span>该牌号专有名称</span> | gost |
| 36G2SR                     | gost |
| 36Г2С                      | gost |

**使用说明。** 本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

### 关于 36G2SR 的询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

发起询价

|        |        |     |            |
|--------|--------|-----|------------|
| 在线数据表  | 牌号检索   | 材料号 | 发布         |
| 查看材料页面 | 检索全部牌号 | —   | 2026年8月20日 |