

材料编号 2.4360 · 类别 2.4

NMZhMts28-2,5-1,5

材料号 2.4360

亦列为 NiCu 30 Fe

化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 6 个地区的 21 个标准牌号。

密度 8.8 g/cm³	其他标准名称 21 覆盖 6 个地区	性能数据 10 已收录
------------------------	------------------------------	-----------------------

化学成分


质量分数 (%)

这种合金的真实构成



● 铁——余量，任何标准都不会列出它 — 2.5 % ● Ni — 63 % ● Cu — 31 % ● Mn — 2 % ● 痕量元素与杂质 · 1.5%

对数刻度，0.01 % 至 100 %——此处的每个数值都可逐个数量级直接比较。



此刻度为对数刻度，而非该元素在合金中的原始占比——这是在同一张图中诚实呈现0.01%与100%的唯一方式，也意味着此处任意数值都可以直接比较。

预测相变温度

记录的成分不足以预测该牌号的相变温度——缺少：Ni, Cr, Mo。

物理性能			1 项数值
项目	数值	单位	
密度	8.8	g/cm ³	

各标准中的名称			21 个牌号 · 其中 3 个已证实相同		
美国		8	国际		3
N04400	该牌号专有名称	uns	N04400		iso
N04405		uns	NiCu30		iso
4544		aisi-sae	NW4400		iso
B 127		astm	欧洲		2
B 164		astm	NiCu 30 Fe	该牌号专有名称	din-en
B 185		astm	S-NiCu 30 Fe	该牌号专有名称	din-en
B165		astm	英国		2
B564		astm	3072-76		bs
美国 / 航空航天		5	NA13		bs
4574		ams	俄罗斯 / 独联体		1
4575		ams	NMZhMts28-2,5-1,5		gost
4674		ams			
4675		ams			
4730		ams			

使用说明。本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

关于 NMZhMts28-2,5-1,5 的询价

发起询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

在线数据表	牌号检索	材料号	发布
查看材料页面	检索全部牌号	2.4360	2026年9月4日