

PK10H2Д2-7.2

亦列为 PK10N2D2

化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 1 个地区的 6 个标准牌号。

其他标准名称	性能数据
6 覆盖 1 个地区	3 已收录

化学成分


质量分数 (%)

这种合金的真实构成



● 铁——余量，任何标准都不会列出它 — 95.7 % ● Ni — 2 % ● Cu — 2 % ● C — 0.3 %

对数刻度，0.01 % 至 100 %——此处的每个数值都可逐个数量级直接比较。



此刻度为对数刻度，而非该元素在合金中的原始占比——这是在同一张图中诚实呈现0.01%与100%的唯一方式，也意味着此处任意数值都可以直接比较。

预测相变温度

记录的成分不足以预测该牌号的相变温度——缺少：Mn, Si, Cr, Mo。

各标准中的名称

6 个牌号 · 其中 1 个已证实相同

俄罗斯 / 独联体	6
PK10N2D2 该牌号专有名称	gost
PK10H2Д2	gost
PK10H2Д2-6.4	gost
PK10H2Д2-6.8	gost
PK10H2Д2-7.2	gost
PK10H2Д2-7.6	gost

使用说明。 本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

关于 PK10H2Д2-7.2 的询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

发起询价

在线数据表
查看材料页面

牌号检索
检索全部牌号

材料号
—

发布
2026年8月20日