

材料编号 1.4408 · 类别 1.4

S2M2L

材料号 1.4408

亦列为 G-X 6 CrNiMo 18 10

化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 7 个地区的 17 个标准牌号。

密度 7.85 g/cm³	其他标准名称 17 覆盖 7 个地区	性能数据 10 已收录
-------------------------	------------------------------	-----------------------

化学成分


质量分数 (%)

这种合金的真实构成



● 铁——余量，任何标准都不会列出它 — 64.6 % ● Cr — 19 % ● Ni — 10.5 % ● Mo — 2.3 % ● 痕量元素与杂质 · 3.6%

对数刻度，0.01 % 至 100 %——此处的每个数值都可逐个数量级直接比较。



此刻度为对数刻度，而非该元素在合金中的原始占比——这是在同一张图中诚实呈现0.01%与100%的唯一方式，也意味着此处任意数值都可以直接比较。

预测相变温度

该牌号的成分超出已发表模型的验证范围（低合金成分区间），因此此处不给出相变温度预测。

力学性能

1 种状态、4 项数值

状态 · 尺寸	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A %	HB
Casting	440	185	28	–
Solution heat treatment	–	–	–	183

物理性能

1 项数值

项目	数值	单位
密度	7.85	g/cm ³

各标准中的名称

17 个牌号 · 其中 3 个已证实相同

欧洲	3	日本	3
1.4408	din-en	SCS 14A	jis
G-X 6 CrNiMo 18 10 该牌号专有名称	din-en	SCS 14X	jis
GX5CrNiMo19-11-2 该牌号专有名称	din-en	SCS14	jis
美国	3	西班牙	2
J92900 该牌号专有名称	uns	F.8414	une
CF-8M	aisi-sae	F.8414-AM-X7 CrNiMo20 10	une
J92900	aisi-sae		
英国	3	俄罗斯 / 独联体	2
316C16	bs	07Ch18N10G2	gost
845 grade B	bs	S2M2L	gost
ANC 4 grade B	bs	瑞典	1
		2343	ss

使用说明。本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

关于 S2M2L 的询价

发起询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

在线数据表	牌号检索	材料号	发布
查看材料页面	检索全部牌号	1.4408	2026年9月8日