

Sv-30Kh15N35V3BT

化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 1 个地区的 2 个标准牌号。

其他标准名称 2 覆盖 1 个地区	性能数据 10 已收录
-----------------------------	-----------------------

化学成分


质量分数 (%)

这种合金的真实构成



● 铁——余量，任何标准都不会列出它 — 41.7 % ● Ni — 35 % ● Cr — 15 % ● Nb — 3.2 % ● 痕量元素与杂质 · 5.1%

对数刻度，0.01 % 至 100 %——此处的每个数值都可逐个数量级直接比较。



此刻度为对数刻度，而非该元素在合金中的原始占比——这是在同一张图中诚实呈现0.01%与100%的唯一方式，也意味着此处任意数值都可以直接比较。

预测相变温度

记录的成分不足以预测该牌号的相变温度——缺少：Mo。

各标准中的名称

2 个牌号 · 其中 1 个已证实相同

俄罗斯 / 独联体	2	CB-30X15H35B3E3T	gost
Sv-30Kh15N35V3BT	该牌号专有名称		gost

使用说明。 本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

关于 Sv-30Kh15N35V3BT 的询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

发起询价

在线数据表	牌号检索	材料号	发布
查看材料页面	检索全部牌号	—	2026年8月19日