

材料编号 1.4845 · 类别 1.4

H16

材料号 1.4845

亦列为 X12CrNi25-21


化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 20 个地区的 91 个标准牌号。

密度 7.9 g/cm³	其他标准名称 91 覆盖 20 个地区	性能数据 10 已收录
------------------------	-------------------------------	-----------------------


化学成分

质量分数 (%)

这种合金的真实构成



对数刻度，0.01 % 至 100 %——此处的每个数值都可逐个数量级直接比较。



此刻度为对数刻度，而非该元素在合金中的原始占比——这是在同一张图中诚实呈现0.01%与100%的唯一方式，也意味着此处任意数值都可以直接比较。

预测相变温度

记录的成分不足以预测该牌号的相变温度——缺少：Mo。

力学性能

6 种状态、17 项数值

SOLUTION ANNEALED				HB
Solution annealed				192
QUENCHING 1100 - 1150°C, AIR	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	Z %
Ø 212 x 60	500	200	35	50
状态 · 尺寸	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	Z %
Bar, GOST 5949-75	490	196	35	50
状态 · 尺寸	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	
Sheet trick, GOST 7350-77	540	265		35
状态 · 尺寸	RM N/mm ²	RE N/mm ²		A5 %
Sheet thin, GOST 5582-75	510	245		35
状态 · 尺寸	RM N/mm ²			A5 %
Sheet thin, GOST 4986-79	570			19–38

物理性能

2 项数值

状态 · 尺寸	RHO g/cm³	E GPa	ALPHA 10 ⁻⁶ /K	LAMBDA W/(m · K)	CP J/(kg · K)	RHO_EL nΩ · m
20	7.9	204	–	13.8	–	1000
100	–	–	14.9	15.9	538	–
200	–	–	15.7	–	–	–
300	–	186	16.6	18.8	–	–
400	7.76	180	17.3	–	–	–
500	7.72	173	17.5	–	–	–
600	7.67	163	17.85	21.7	–	–
700	7.62	153	17.85	–	–	–
800	–	144	–	–	–	–
900	7.54	–	–	–	–	–
项目			数值	单位		
密度			7.9	g/cm³		

项目	数值	单位
焊接性	limited weldability.	

91 个牌号 · 其中 4 个已证实相同

Steel Equivalents · steelequivalents.com

意大利	4	西班牙	2
X22CrNi25-20	uni	F.331	une
X6CrNi25-21	uni	X8CrNi25-21	une
X6CrNi25-21KG	uni		
X6CrNi2520	uni	国际	2
瑞典	4	H16	iso
2361	ss	X6CrNi25-21	iso
2381	ss	捷克	1
7RE10AE	ss	17255	csn
8RE10R	ss	斯洛伐克	1
波兰	4	17 255	stn
G205	pn	匈牙利	1
H23N18	pn	H9	msz
H25N20S2	pn	罗马尼亚	1
H25N21	pn	12NiCr250	stas
欧洲	3	澳大利亚 / 新西兰	1
1.4845	din-en	310S	as-nzs
X12CrNi25-21 该牌号专有名称	din-en	保加利亚	1
X8CrNi25-21 该牌号专有名称	din-en	Ch23N18	bds
中国	3	韩国	1
0Cr25Ni20	gb	STS310S	ks
1Cr25Ni20Si2	gb		
OCr25Ni20	gb		

使用说明。本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

关于 H16 的询价

发起询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

在线数据表	牌号检索	材料号	发布
查看材料页面	检索全部牌号	1.4845	2026年8月25日