

FCA-NiCr 30 3

化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 1 个地区的 1 个标准牌号。

其他标准名称 1 覆盖 1 个地区	性能数据 6 已收录
-----------------------------	----------------------

化学成分


质量分数 (%)

这种合金的真实构成



● 铁 — 余量, 任何标准都不会列出它 — 61.5 % ● Ni — 30 % ● Cr — 3 % ● C — 2.5 % ● 痕量元素与杂质 — 3 %

对数刻度, 0.01 % 至 100 % —— 此处的每个数值都可逐个数量级直接比较。



此刻度为对数刻度, 而非该元素在合金中的原始占比 —— 这是在同一张图中诚实呈现0.01%与100%的唯一方式, 也意味着此处任意数值都可以直接比较。

预测相变温度

记录的成分不足以预测该牌号的相变温度 —— 缺少: Mo。

各标准中的名称

1 个牌号 · 其中 1 个已证实相同

日本	1
FCA-NiCr 30 3 该牌号专有名称	jis

使用说明。 本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成, 既不能替代材料试验, 也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

关于 FCA-NiCr 30 3 的询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

发起询价

在线数据表	牌号检索	材料号	发布
查看材料页面	检索全部牌号	—	2026年8月20日