


NCF600TB

化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 2 个地区的 2 个标准牌号。


其他标准名称 2 覆盖 2 个地区	性能数据 9 已收录
----------------------	---------------

化学成分

质量分数 (%)



对数刻度, 0.01 % 至 100 % —— 此处的每个数值都可逐个数量级直接比较。



此刻度为对数刻度, 而非该元素在合金中的原始占比 —— 这是在同一张图中诚实呈现0.01%与100%的唯一方式, 也意味着此处任意数值都可以直接比较。

预测相变温度

记录的成分不足以预测该牌号的相变温度 —— 缺少: Ni, Mo。

力学性能

2 种状态、7 项数值

状态 · 尺寸	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A %	HRB
Tubes Annealing	550	245	25–30	–

状态 · 尺寸	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A %	HRB
Annealed	—	—	—	92

状态 · 尺寸	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A %
Tubes	550	245	30

各标准中的名称

2 个牌号 · 其中 2 个已证实相同

日本	1	韩国	1
NCF600TB 该牌号专有名称	jis	NCF600TB 该牌号专有名称	ks

使用说明。 本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

关于 NCF600TB 的询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

发起询价

在线数据表	牌号检索	材料号	发布
查看材料页面	检索全部牌号	—	2026年9月2日