

材料编号 1.2661 · 类别 1.2

SKD8

材料号 1.2661

亦列为 38CrCoWV18-17-17

化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 3 个地区的 4 个标准牌号。

密度 7.85 g/cm³	其他标准名称 4 覆盖 3 个地区	性能数据 11 已收录
-------------------------	-----------------------------	-----------------------

化学成分


质量分数 (%)

这种合金的真实构成



● 铁——余量，任何标准都不会列出它 — 83.8 % ● Cr — 4.4 % ● Co — 4.3 % ● W — 4.2 % ● 微量元素与杂质 · 3.4%

对数刻度，0.01 % 至 100 %——此处的每个数值都可逐个数量级直接比较。



此刻度为对数刻度，而非该元素在合金中的原始占比——这是在同一张图中诚实呈现0.01%与100%的唯一方式，也意味着此处任意数值都可以直接比较。

预测相变温度

记录的成分不足以预测该牌号的相变温度——缺少：Ni。

力学性能

2 种状态、3 项数值

状态 · 尺寸	HB	HRC
Annealed	262	–
Quenched and tempered	–	48
SOFT ANNEALED		HB
Soft annealed		260

物理性能

1 项数值

项目	数值	单位
密度	7.85	g/cm ³

各标准中的名称

4 个牌号 · 其中 3 个已证实相同

美国	2	欧洲	1
T20819 该牌号专有名称	uns	38CrCoWV18-17-17 该牌号专有名称	din-en
H19 该牌号专有名称	aisi-sae	日本	1
		SKD8	jis

使用说明。 本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

关于 SKD8 的询价

发起询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

在线数据表	牌号检索	材料号	发布
查看材料页面	检索全部牌号	1.2661	2026年8月21日