

SKS95M


化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 2 个地区的 2 个标准牌号。

其他标准名称	性能数据
2 覆盖 2 个地区	8 已收录

化学成分


质量分数 (%)

这种合金的真实构成



铁——余量，任何标准都不会列出它 — 96.7 % Mn — 1 % C — 0.9 % Si — 0.5 % 痕量元素与杂质 · 1%

对数刻度，0.01 % 至 100 %——此处的每个数值都可逐个数量级直接比较。



此刻度为对数刻度，而非该元素在合金中的原始占比——这是在同一张图中诚实呈现0.01%与100%的唯一方式，也意味着此处任意数值都可以直接比较。

预测相变温度

记录的成分不足以预测该牌号的相变温度——缺少：Mo。

力学性能

1 种状态、2 项数值

状态 · 尺寸	HV
Annealed	200

状态 · 尺寸	HV
Cold-rolled	200–290

各标准中的名称

2 个牌号 · 其中 2 个已证实相同

日本	1	韩国	1
SKS95M 该牌号专有名称	jis	SKS95M 该牌号专有名称	ks

使用说明。 本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

关于 SKS95M 的询价

发起询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

在线数据表	牌号检索	材料号	发布
查看材料页面	检索全部牌号	—	2026年9月15日