

材料编号 1.4833 · 类别 1.4

SUS309

材料号 1.4833

亦列为 X 7 CrNi 23 14

化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 14 个地区的 69 个标准牌号。

密度 7.9 g/cm³	其他标准名称 69 覆盖 14 个地区	性能数据 11 已收录
------------------------	-------------------------------	-----------------------

化学成分


质量分数 (%)

这种合金的真实构成



● 铁——余量，任何标准都不会列出它 — 60.7 % ● Cr — 23 % ● Ni — 13 % ● Mn — 2 % ● 痕量元素与杂质 · 1.3%

对数刻度，0.01 % 至 100 %——此处的每个数值都可逐个数量级直接比较。



此刻度为对数刻度，而非该元素在合金中的原始占比——这是在同一张图中诚实呈现0.01%与100%的唯一方式，也意味着此处任意数值都可以直接比较。

预测相变温度

记录的成分不足以预测该牌号的相变温度——缺少：Mo。

力学性能

5 种状态、15 项数值

状态 · 尺寸	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A %	HB	HRB	HV
Plate/Sheet Hot-rolled	520	205	40	–	–	–
Hot-rolled	–	–	–	187	90	200
SOLUTION ANNEALED						HB
Solution annealed						192
QUENCHING 1100 - 1150°C, AIR	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	Z %		
Ø 60	490	295	35	50		
状态 · 尺寸				RM N/mm ²	A5 %	
Sheet trick, GOST 7350-77				570	35	
状态 · 尺寸				RM N/mm ²	A5 %	
Sheet thin, GOST 5582-75				540	35	

物理性能

3 项数值

状态 · 尺寸	RHO g/cm ³	E GPa	ALPHA 10 ⁻⁶ /K	LAMBDA W/(m · K)	CP J/(kg · K)
20	7.82	207	–	–	–
100	7.79	–	14.9	–	538
200	–	–	15.7	17	–
300	–	–	16.6	19	–
400	–	–	17.1	21	–
500	–	–	17.5	23	–
600	7.58	–	17.8	24	–
700	–	–	18.2	27	–
800	7.48	–	–	29	–
900	–	–	–	31	–
项目			数值	单位	
密度			7.9	g/cm ³	

工艺性能

项目	数值	单位
焊接性	limited weldability.	
回火脆性	predisposed	

各标准中的名称

69 个牌号 · 其中 5 个已证实相同

美国34		日本5	
S30900	uns	SUH 309	jis
S30908	uns	SUS 309S	jis
30309	aisi-sae	SUS 309STP	jis
30309S	aisi-sae	SUS309	jis
309	aisi-sae	SUS309STB	jis
309S	aisi-sae	英国4	
MT309	aisi-sae	309Sbs	
MT309S	aisi-sae	309S16bs	
S30900	aisi-sae	309S24bs	
S30908	aisi-sae	X12CrNi23-13bs	
A1012	astm	法国4	
A167	astm	Z10CNS20-12afnor	
A213	astm	Z15CN23-13afnor	
A240	astm	Z15CN24-13afnor	
A249	astm	Z17CNS20-12afnor	
A264	astm	美国 / 航空航天4	
A276	astm	5523ams	
A312	astm	5574ams	
A314	astm	5650ams	
A358	astm	7490ams	
A403	astm	俄罗斯 / 独联体4	
A409	astm	20KH23N13gost	
A473	astm	20X23H13gost	
A478	astm	X23H13gost	
A479	astm	ЭИ319gost	
A480	astm	欧洲3	
A511	astm	X 7 CrNi 23 14 该牌号专有名称din-en	
A554	astm	X12CrNi23-13 该牌号专有名称din-en	
A580	astm	X18CrNi23-13 该牌号专有名称din-en	
A813	astm	波兰3	
A814	astm	H18N9Spn	
A924	astm	H20N12S2pn	
A943	astm	H23N13pn	
F2281	astm		

中国	2	国际	1
0Cr23Ni13	gb	X6CrNi23-14	iso
2Cr23Ni13	gb		
意大利	2	罗马尼亚	1
X16CrNi23-14	uni	15SiNiCr200	stas
X6CrNi2314	uni	韩国	1
西班牙	1	STS309S	ks
X12CrNi23-13	une		

使用说明。 本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

关于 SUS309 的询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

发起询价

在线数据表	牌号检索	材料号	发布
查看材料页面	检索全部牌号	1.4833	2026年8月20日