

# SWCH17K

化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 1 个地区的 1 个标准牌号。

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| 其他标准名称<br><b>1</b> 覆盖 1 个地区 | 性能数据<br><b>0</b> 已收录 |
|-----------------------------|----------------------|

## 化学成分

质量分数 (%)

本材料编号暂无可查证的化学成分数据。

## 预测相变温度

记录的成分不足以预测该牌号的相变温度——缺少：C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo。

## 力学性能

1 种状态、2 项数值

| 状态 · 尺寸 | RM<br>N/mm <sup>2</sup> | Z<br>% |
|---------|-------------------------|--------|
| Wires   | 410                     | 55     |

## 各标准中的名称

1 个牌号 · 其中 1 个已证实相同

|                 |     |
|-----------------|-----|
| 日本              | 1   |
| SWCH17K 该牌号专有名称 | jis |

**使用说明。** 本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

### 关于 SWCH17K 的询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

发起询价

|        |        |     |           |
|--------|--------|-----|-----------|
| 在线数据表  | 牌号检索   | 材料号 | 发布        |
| 查看材料页面 | 检索全部牌号 | —   | 2026年9月1日 |