

化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 1 个地区的 1 个标准牌号。

8 已收录

质量分数 (%)

■ 铁——余量，任何标准都不会列出它 — 68.9 % ■ Cr — 18 % ■ Ni — 9 % ■ Mn — 2 % ■ 痕量元素与杂质 · 2.1 %

此刻度为对数刻度，而非该元素在合金中的原始占比——这是在同一张图中诚实呈现0.01%与100%的唯一方式，也意味着此处任意数值都可以直接比较。

该牌号的成分超出已发表模型的验证范围（低合金成分区间），因此此处不给出相变温度预测。

1 种状态、4 项数值

50

各标准中的名称

1 个牌号 · 其中 1 个已证实相同

韩国	1
STS303 该牌号专有名称	ks

使用说明。 本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

关于 STS303 的询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

发起询价

在线数据表	牌号检索	材料号	发布
查看材料页面	检索全部牌号	—	2026年9月21日