

材料编号 1.7037 · 类别 1.7

Cr 1 E

材料号 1.7037

亦列为 34CrS4


化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 8 个地区的 13 个标准牌号。

密度 7.72 g/cm ³	其他标准名称 13 覆盖 8 个地区	性能数据 7 已收录
-------------------------------------	------------------------------	----------------------

化学成分


质量分数 (%)

这种合金的真实构成



● 铁——余量，任何标准都不会列出它 — 97.4 % ● Cr — 1.1 % ● Mn — 0.8 % ● Si — 0.4 % ● 痕量元素与杂质 · 0.4%

对数刻度，0.01 % 至 100 %——此处的每个数值都可逐个数量级直接比较。



此刻度为对数刻度，而非该元素在合金中的原始占比——这是在同一张图中诚实呈现0.01%与100%的唯一方式，也意味着此处任意数值都可以直接比较。

预测相变温度

记录的成分不足以预测该牌号的相变温度——缺少：Ni, Mo。

力学性能

3 种状态、5 项数值

QUENCHED AND TEMPERED · ROUND PRODUCTS	A % · Lo = 5,65 √So
≤ 16	12

QUENCHED AND TEMPERED · ROUND PRODUCTS	A % · Lo = 5,65 √ So
16 – 40	14
40 – 100	15
TREATED TO IMPROVE SHEARABILITY	HB
Treated to improve shearability	255
SOFT ANNEALED	HB
Soft annealed	223

物理性能

1 项数值

项目	数值	单位
密度	7.72	g/cm ³

各标准中的名称

13 个牌号 · 其中 8 个已证实相同

美国	4	欧洲	1
G51320 该牌号专有名称	uns	34CrS4 该牌号专有名称	din-en
H51320 该牌号专有名称	uns	法国	1
5132 该牌号专有名称	aisi-sae	32C4u	afnor
5132H 该牌号专有名称	aisi-sae	国际	1
英国	2	34CrS4	iso
530M32 该牌号专有名称	bs	日本	1
EN18B 该牌号专有名称	bs	SCR430H 该牌号专有名称	jis
匈牙利	2	塞尔维亚	1
Cr 1 E	msz	C4180	srps
Cr 2 E	msz		

使用说明。 本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

关于 Cr 1 E 的询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

发起询价

在线数据表	牌号检索	材料号	发布
查看材料页面	检索全部牌号	1.7037	2026年9月1日