

材料编号 1.8857 · 类别 1.8

Y30S420Q3z

材料号 1.8857

亦列为 S420G2+M

化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 3 个地区的 8 个标准牌号。

密度 7.85 g/cm³	其他标准名称 8 覆盖 3 个地区	性能数据 15 已收录
-------------------------	-----------------------------	-----------------------

化学成分


质量分数 (%)

这种合金的真实构成



● 铁——余量，任何标准都不会列出它 — 96.1% ● Mn — 1.7% ● Ni — 0.7% ● Si — 0.4% ● 痕量元素与杂质 · 1.2%

对数刻度，0.01 % 至 100 %——此处的每个数值都可逐个数量级直接比较。



此刻度为对数刻度，而非该元素在合金中的原始占比——这是在同一张图中诚实呈现0.01%与100%的唯一方式，也意味着此处任意数值都可以直接比较。

预测相变温度

由成分计算 · °C

预测 AE3 818 °C	预测 AE1 708 °C	预测 ACM 385 °C	预测 BS 542 °C
------------------	------------------	------------------	-----------------

物理性能

1 项数值

项目	数值	单位
密度	7.85	g/cm³

各标准中的名称

8 个牌号 · 其中 2 个已证实相同

欧洲	4	美国	2
2YGr.60	din-en	2WGr.60	aisi-sae
S420G2	din-en	2YGr.60	aisi-sae
S420G2+M 该牌号专有名称	din-en		
S420G2+QT 该牌号专有名称	din-en	挪威	2
		Y30S420M3z	ns
		Y30S420Q3z	ns

使用说明。本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

关于 Y30S420Q3z 的询价

发起询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

在线数据表	牌号检索	材料号	发布
查看材料页面	检索全部牌号	1.8857	2026年9月9日