

材料编号 1.1120 · 类别 1.1

L20G

材料号 1.1120

亦列为 G19Mn5


化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 13 个地区的 29 个标准牌号。

密度 7.85 g/cm³	其他标准名称 29 覆盖 13 个地区	性能数据 11 已收录
-------------------------	-------------------------------	-----------------------


化学成分

质量分数 (%)

这种合金的真实构成



对数刻度，0.01 % 至 100 %——此处的每个数值都可逐个数量级直接比较。



此刻度为对数刻度，而非该元素在合金中的原始占比——这是在同一张图中诚实呈现0.01%与100%的唯一方式，也意味着此处任意数值都可以直接比较。

预测相变温度

由成分计算 · °C

预测 AE3 811 °C	预测 AE1 716 °C	预测 ACM 463 °C	预测 BS 549 °C
-------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

罗马尼亚	1	奥地利	1
T20Mn14	stas	GS21Mn5	onorm
保加利亚	1		
20L	bds		

使用说明。 本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

关于 L20G 的询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

发起询价

在线数据表	牌号检索	材料号	发布
查看材料页面	检索全部牌号	1.1120	2026年9月9日