

材料编号 1.7108 · 类别 1.7

C.2430

材料号 1.7108

亦列为 60SiCr7


化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 11 个地区的 20 个标准牌号。

密度 7.43 g/cm³	其他标准名称 20 覆盖 11 个地区	性能数据 7 已收录
-------------------------	-------------------------------	----------------------

化学成分


质量分数 (%)

这种合金的真实构成



● 铁——余量，任何标准都不会列出它 — 96.4 % ● Si — 1.8 % ● Mn — 0.9 % ● C — 0.6 % ● 痕量元素与杂质 · 0.4%

对数刻度，0.01 % 至 100 %——此处的每个数值都可逐个数量级直接比较。



此刻度为对数刻度，而非该元素在合金中的原始占比——这是在同一张图中诚实呈现0.01%与100%的唯一方式，也意味着此处任意数值都可以直接比较。

预测相变温度

记录的成分不足以预测该牌号的相变温度——缺少：Ni, Mo。

力学性能

3 种状态、3 项数值

TREATED TO IMPROVE SHEARABILITY	HB
Treated to improve shearability	280

SOFT ANNEALED	HB
Soft annealed	248
ANNEALED TO ACHIEVE SPHEROIDIZATION OF THE CARBIDES	HB
Annealed to achieve spheroidization of the carbides	230

物理性能

1 项数值

项目	数值	单位
密度	7.43	g/cm ³

各标准中的名称

20 个牌号 · 其中 7 个已证实相同

美国	6	波兰	2
G92600 该牌号专有名称	uns	60S2	pn
G92620 该牌号专有名称	uns	60S2A	pn
9260 该牌号专有名称	aisi-sae	法国	1
9261 该牌号专有名称	aisi-sae	61SC7	afnor
9262 该牌号专有名称	aisi-sae	国际	1
G92620	aisi-sae	59Si7	iso
欧洲	2	日本	1
60SiCr7 该牌号专有名称	din-en	SUP7	jis
61SiCr7 该牌号专有名称	din-en	意大利	1
英国	2	60SiCr8	uni
250A58	bs	塞尔维亚	1
250A61	bs	C.2430	srps
俄罗斯 / 独联体	2	保加利亚	1
60S2G	gost	60S2G	bds
60C2Г	gost		

使用说明。 本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

关于 C.2430 的询价

发起询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。