

材料编号 1.7264 · 类别 1.7

C.4721

材料号 1.7264

亦列为 20CrMo5


化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 5 个地区的 6 个标准牌号。

密度 7.85 g/cm ³	其他标准名称 6 覆盖 5 个地区	性能数据 10 已收录
-------------------------------------	-----------------------------	-----------------------


化学成分

质量分数 (%)

这种合金的真实构成



对数刻度，0.01 % 至 100 %——此处的每个数值都可逐个数量级直接比较。



此刻度为对数刻度，而非该元素在合金中的原始占比——这是在同一张图中诚实呈现0.01%与100%的唯一方式，也意味着此处任意数值都可以直接比较。

预测相变温度

记录的成分不足以预测该牌号的相变温度——缺少：Ni。

力学性能

1 种状态、5 项数值

状态 · 尺寸	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	Z %	KCU kJ/m ²
Bar, GOST 4543-71	1180	1080	10	45	780

物理性能

3 项数值

项目	数值	单位
密度	7.85	g/cm ³

工艺性能

项目	数值	单位
白点敏感性	not predisposed	
回火脆性	not predisposed	

各标准中的名称

6 个牌号 · 其中 1 个已证实相同

俄罗斯 / 独联体	2	日本	1
25KHGM	gost	SCM421	jis
25XГМ	gost	捷克	1
欧洲	1	15 124	csn
20CrMo5 该牌号专有名称	din-en	塞尔维亚	1
		C.4721	srps

使用说明。本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

关于 C.4721 的询价

发起询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

在线数据表	牌号检索	材料号	发布
查看材料页面	检索全部牌号	1.7264	2026年9月10日