

材料编号 EN-JM1130

0815-00

材料号 EN-JM1130

亦列为 EN-GJMB-350-10

化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 11 个地区的 13 个标准牌号。

密度 7.85 g/cm ³	其他标准名称 13 覆盖 11 个地区	性能数据 1 已收录
-------------------------------------	-------------------------------	----------------------

化学成分

质量分数 (%)

本材料编号暂无可查证的化学成分数据。

预测相变温度

记录的成分不足以预测该牌号的相变温度——缺少：C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo。

力学性能

1 种状态、3 项数值

状态 · 尺寸	RM N/mm ²	A5 %	HB
Casting, GOST 1215-79	333	10	—
GOST 1215-79	—	—	100–163

物理性能

1 项数值

状态 · 尺寸			E GPa
20			166
项目	数值	单位	
密度	7.85	g/cm ³	

各标准中的名称

13 个牌号 · 其中 2 个已证实相同

欧洲	2	日本	1
EN-GJMB-350-10 该牌号专有名称	din-en	FCMB35	jis
GTS-35-10 该牌号专有名称	din-en		
俄罗斯 / 独联体	2	意大利	1
KCH35-10	gost	B35-10	uni
K435-10	gost		
美国	1	瑞典	1
32510	aisi-sae	0815-00	ss
		捷克	1
英国	1	422533	csn
B35-12	bs		
		波兰	1
法国	1	Zcc35010	pn
MM35-10	afnor	奥地利	1
		GTS-350	onorm

使用说明。 本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

关于 0815-00 的询价

发起询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

在线数据表	牌号检索	材料号	发布
查看材料页面	检索全部牌号	EN-JM1130	2026年9月3日