

材料编号 1.0481 · 类别 1.0

Fe510-2KT

材料号 1.0481

亦列为 17Mn4

化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 16 个地区的 83 个标准牌号。

密度 7.85 g/cm³	其他标准名称 83 覆盖 16 个地区	性能数据 16 已收录
-------------------------	-------------------------------	-----------------------


化学成分

质量分数 (%)

这种合金的真实构成



对数刻度，0.01 % 至 100 %——此处的每个数值都可逐个数量级直接比较。



此刻度为对数刻度，而非该元素在合金中的原始占比——这是在同一张图中诚实呈现0.01%与100%的唯一方式，也意味着此处任意数值都可以直接比较。

预测相变温度

由成分计算 · °C

预测 AE3 810 °C	预测 AE1 714 °C	预测 ACM 436 °C	预测 BS 555 °C
------------------	------------------	------------------	-----------------

力学性能

2 种状态、13 项数值

NORMALIZED	REH N/mm ²	RM N/mm ²		
≤ 16	295	–		
16 – 40	290	–		
40 – 60	285	–		
60 – 100	260	–		
≤ 100	–	460–580		
100 – 150	235	440–570		
150 – 250	220	430–570		
状态 · 尺寸	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	KCU kJ/m ²
Sheet, GOST 5520-79	430–520	255–275	20	590

物理性能

2 项数值

项目	数值	单位
密度	7.85	g/cm ³

工艺性能

项目	数值	单位
焊接性	without limitations.	

热处理

1 种工艺

工序	温度	介质
正火	未给出温度	—

各标准中的名称

83 个牌号 · 其中 9 个已证实相同

美国		25	俄罗斯 / 独联体		8	
K02203	该牌号专有名称	uns	14G2		gost	
K02704	该牌号专有名称	uns	14G2AF		gost	
K03101	该牌号专有名称	uns	14G2AFD		gost	
K03102	该牌号专有名称	uns	14KH2GMR		gost	
K03501	该牌号专有名称	uns	14KH2GMRL		gost	
1022		aisi-sae	14Г2		gost	
A414(F)		aisi-sae	18K		gost	
A414(G)		aisi-sae	ст.14Г2		gost	
A515(70)		aisi-sae	英国			7
A516(70)		aisi-sae				
A516Gr.65		aisi-sae	224-430		bs	
Gr.B		aisi-sae	224-460B		bs	
Gr.C		aisi-sae	224Gr.460		bs	
K02203		aisi-sae	224Gr.490		bs	
K02403		aisi-sae	430LT		bs	
K02700		aisi-sae	440		bs	
K02704		aisi-sae	P295GH		bs	
K03101		aisi-sae	欧洲			5
K03102		aisi-sae				
K03103		aisi-sae	1.0436		din-en	
X46		aisi-sae	17Mn4	该牌号专有名称	din-en	
A414 Gr F		astm	ASt45		din-en	
A515 Grade 70	该牌号专有名称	astm	P295GH	该牌号专有名称	din-en	
A516 Grade70	该牌号专有名称	astm	X46		din-en	
A516(70)		astm	法国			5
意大利		9				
Fe460-1KG		uni	A 48CP		afnor	
Fe460-1KW		uni	A48AP		afnor	
Fe510-1KG		uni	A48FP		afnor	
Fe510-1KT		uni	AP		afnor	
Fe510-1KW		uni	P295GH		afnor	
Fe510-2KG		uni	西班牙			3
Fe510-2KT		uni				
Fe510-2KW		uni	A 47 RC1		une	
P295GH		uni	A47RCI		une	
日本		8	RAII			une
			捷克			3
SB46		jis				
SB49		jis	11478		csn	
SG365		jis	11481		csn	
SGV410		jis	13030		csn	
SGV450		jis	国际			2
SGV480		jis				
SPV315		jis	P11		iso	
SPV32		jis	P290		iso	

瑞典	2
2102	ss
2103	ss
保加利亚	2
16GS	bds
P295GH	bds
斯洛伐克	1
13 030	stn

匈牙利	1
P295GH	msz
罗马尼亚	1
K460	stas
奥地利	1
17Mn4KW	onorm

使用说明。本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

关于 Fe510-2KT 的询价

发起询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

在线数据表	牌号检索	材料号	发布
查看材料页面	检索全部牌号	1.0481	2026年9月21日