

材料编号 1.4825 · 类别 1.4

J92603

材料号 1.4825

亦列为 GX25CrNiSi18-9

化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 4 个地区的 13 个标准牌号。

密度 7.85 g/cm³	其他标准名称 13 覆盖 4 个地区	性能数据 9 已收录
-------------------------	------------------------------	----------------------

化学成分


质量分数 (%)

这种合金的真实构成



● 铁——余量，任何标准都不会列出它 — 68.7 % ● Cr — 18 % ● Ni — 9 % ● Mn — 2 % ● 痕量元素与杂质 · 2.3%

对数刻度，0.01 % 至 100 %——此处的每个数值都可逐个数量级直接比较。



此刻度为对数刻度，而非该元素在合金中的原始占比——这是在同一张图中诚实呈现0.01%与100%的唯一方式，也意味着此处任意数值都可以直接比较。

预测相变温度

该牌号的成分超出已发表模型的验证范围（低合金成分区间），因此此处不给出相变温度预测。

物理性能

1 项数值

项目	数值	单位
密度	7.85	g/cm ³

各标准中的名称

13 个牌号 · 其中 4 个已证实相同

美国	9	日本	2
J92502	uns	SCH31	jis
J92602	该牌号专有名称uns	SCS 12	jis
J92603	该牌号专有名称uns		
J92803	uns	欧洲	1
302mod	该牌号专有名称aisi-sae	GX25CrNiSi18-9	该牌号专有名称din-en
J92502	aisi-sae		
J92602	aisi-sae	捷克	1
J92603	aisi-sae	422 932	csn
J92803	aisi-sae		

使用说明。本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

关于 J92603 的询价

发起询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

在线数据表	牌号检索	材料号	发布
查看材料页面	检索全部牌号	1.4825	2026年9月10日