

材料编号 1.7357 · 类别 1.7

K11598

材料号 1.7357

亦列为 G17CrMo5-5

化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 3 个地区的 9 个标准牌号。

密度 7.85 g/cm ³	其他标准名称 9 覆盖 3 个地区	性能数据 11 已收录
-------------------------------------	-----------------------------	-----------------------

化学成分


质量分数 (%)

这种合金的真实构成



● 铁——余量，任何标准都不会列出它 — 95.9 % ● Cr — 1.3 % ● Mn — 0.8 % ● Si — 0.6 % ● 痕量元素与杂质 · 1.5%

对数刻度，0.01 % 至 100 %——此处的每个数值都可逐个数量级直接比较。



此刻度为对数刻度，而非该元素在合金中的原始占比——这是在同一张图中诚实呈现0.01%与100%的唯一方式，也意味着此处任意数值都可以直接比较。

预测相变温度

由成分计算 · °C

预测 AE3 822 °C	预测 AE1 751 °C	预测 ACM 480 °C	预测 BS 507 °C
-------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

物理性能

1 项数值

项目	数值	单位
密度	7.85	g/cm ³

各标准中的名称

9 个牌号 · 其中 8 个已证实相同

美国		6	欧洲		2
J11872	该牌号专有名称	uns	G17CrMo5-5	该牌号专有名称	din-en
J12072	该牌号专有名称	uns	GS-17 CrMo 5 5	该牌号专有名称	din-en
J12073	该牌号专有名称	uns			
K11568	该牌号专有名称	uns	中国		1
K11598	该牌号专有名称	uns	ZG20CrMoV		gb
K12073	该牌号专有名称	uns			

使用说明。 本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

关于 K11598 的询价

发起询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

在线数据表	牌号检索	材料号	发布
查看材料页面	检索全部牌号	1.7357	2026年8月20日