

材料编号 1.6359 · 类别 1.6

K92710

材料号 1.6359

亦列为 X2NiCoMo18-8-5

化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 4 个地区的 7 个标准牌号。

密度 7.85 g/cm ³	其他标准名称 7 覆盖 4 个地区	性能数据 11 已收录
-------------------------------------	-----------------------------	-----------------------

化学成分


质量分数 (%)

这种合金的真实构成



● 铁——余量，任何标准都不会列出它 — 68.6 % ● Ni — 18 % ● Co — 7.8 % ● Mo — 4.9 % ● 痕量元素与杂质 · 0.8%

对数刻度，0.01 % 至 100 %——此处的每个数值都可逐个数量级直接比较。



此刻度为对数刻度，而非该元素在合金中的原始占比——这是在同一张图中诚实呈现0.01%与100%的唯一方式，也意味着此处任意数值都可以直接比较。

预测相变温度

记录的成分不足以预测该牌号的相变温度——缺少：Cr。

1 项数值

项目	数值	单位
密度	7.85	g/cm ³

7个牌号 · 其中4个已证实相同

美国	3	欧洲	1
K92710 该牌号专有名称	uns	X2NiCoMo18-8-5 该牌号专有名称	din-en
K92890 该牌号专有名称	uns		
K92940 该牌号专有名称	uns	英国	1
美国 / 航空航天	2	S162	bs
6512	ams		
6520	ams		

关于 K92710 的询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

在线数据表	牌号检索	材料号	发布
查看材料页面	检索全部牌号	1.6359	2026年9月8日