

材料编号 2.4367 · 类别 2.4

# N24030

## 材料号 2.4367

亦列为 G-NiCu 30Si3

化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 2 个地区的 3 个标准牌号。

|                                     |                             |                      |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 密度<br><b>7.85</b> g/cm <sup>3</sup> | 其他标准名称<br><b>3</b> 覆盖 2 个地区 | 性能数据<br><b>7</b> 已收录 |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------|

### 化学成分


质量分数 (%)

这种合金的真实构成



● 铁——余量，任何标准都不会列出它 — 1 % ● Ni — 64.5 % ● Cu — 30 % ● Si — 3.2 % ● 痕量元素与杂质 · 1.3%

对数刻度，0.01 % 至 100 %——此处的每个数值都可逐个数量级直接比较。



此刻度为对数刻度，而非该元素在合金中的原始占比——这是在同一张图中诚实呈现0.01%与100%的唯一方式，也意味着此处任意数值都可以直接比较。

### 预测相变温度

记录的成分不足以预测该牌号的相变温度——缺少：Mn, Cr, Mo。

### 物理性能

1 项数值

| 项目 | 数值   | 单位                |
|----|------|-------------------|
| 密度 | 7.85 | g/cm <sup>3</sup> |

各标准中的名称

3 个牌号 · 其中 3 个已证实相同

| 美国     | 2              | 欧洲           | 1                 |
|--------|----------------|--------------|-------------------|
| N24025 | 该牌号专有名称<br>uns | G-NiCu 30Si3 | 该牌号专有名称<br>din-en |
| N24030 | 该牌号专有名称<br>uns |              |                   |

**使用说明。** 本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

关于 N24030 的询价

发起询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

|        |        |        |            |
|--------|--------|--------|------------|
| 在线数据表  | 牌号检索   | 材料号    | 发布         |
| 查看材料页面 | 检索全部牌号 | 2.4367 | 2026年8月22日 |