

S39275

化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 2 个地区的 2 个标准牌号。

其他标准名称	性能数据
2 覆盖 2 个地区	9 已收录


化学成分

质量分数 (%)



● 铁——余量，任何标准都不会列出它 — 62.7 % ● Cr — 25 % ● Ni — 6.5 % ● Mo — 3 % ● 痕量元素与杂质 · 2.8%

对数刻度，0.01 % 至 100 %——此处的每个数值都可逐个数量级直接比较。



此刻度为对数刻度，而非该元素在合金中的原始占比——这是在同一张图中诚实呈现0.01%与100%的唯一方式，也意味着此处任意数值都可以直接比较。

预测相变温度

该牌号的成分超出已发表模型的验证范围（低合金成分区间），因此此处不给出相变温度预测。

各标准中的名称

2 个牌号 · 其中 1 个已证实相同

美国	1	日本	1
S39275	uns	SUS 329J4L 该牌号专有名称	jis

使用说明。 本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

关于 S39275 的询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

发起询价

在线数据表
查看材料页面

牌号检索
检索全部牌号

材料号
—

发布
2026年8月19日